

Титульный лист.

Срок действия продлить до 01.08.2017 г.

Таблица 1, изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма по показателю		Метод испытания
	АБС-1525 рецептура стабилизации 31	АБС-1525 рецептура стабилизации 32	
1 Размер гранул	Гранулы с размером от 2 мм до 5 мм в любом направлении. Допускается не более 1% гранул размером от 5 мм до 8 мм и не более 1% гранул размером от 1 мм до 2 мм		Пункт 7.3
2 Чистота поверхности диска	Допускаются включения не более одной точки размером не более 0,3 мм на поверхности диска площадью 10 см <sup>2</sup>		Пункт 7.4
3 Цвет окрашенного сополимера	Должен соответствовать контрольному образцу-эталону по цвету		Пункт 7.5
4 Показатель текучести расплава, г/10мин, не менее	19,0	19,0	Пункт 7.6 и ГОСТ 11645
5 Ударная вязкость по Изоду, кгс·см/см <sup>2</sup> (кДж/м <sup>2</sup> ), не менее	13,0 (12,8)	13,0 (12,8)	Пункт 7.7 и ГОСТ 19109
6 Предел текучести при растяжении, кгс/см <sup>2</sup> (МПа), не менее	430,0 (42,1)	430,0 (42,1)	Пункт 7.8 и ГОСТ 11262
7 Температура размягчения по Вика, °С, не менее	100	100	Пункт 7.9 и ГОСТ 15088
8 Блеск под углом 60°, %, не менее	90	90	Пункт 7.10
9 Стойкость к ультрафиолетовым лучам (УФЛ)	-	Должен соответствовать образцу-эталону	Пункт 7.11
10 Массовая доля влаги и летучих, %, не более	0,3	0,3	Пункт 7.12
11 Массовая доля остаточных мономеров, %, не более: - стирола - акрилонитрила	0,050 0,001	0,050 0,001	По ГОСТ 15820
12 Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии, %	± 5		Пункт 7.13
Примечания:			
1 Пункт 1. Допускается наличие не более 1 % слипшихся по боковой поверхности 2 - 4 гранул.			
2 Допускается снижение нормы по показателю пункта 5 «Ударная вязкость по Изоду»:			
2.1 на 5 % для сополимера АБС, окрашенного по рецептурам 719, 802, 804, 807, 820, 822, 823, 824, 859, 891;			
2.2 на 10 % для сополимера АБС, окрашенного по рецептурам 901, 903;			
2.3 на 20 % для сополимера АБС, окрашенного по рецептурам 0016, 002, 003, 010, 011, 012, 013, 014к, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 024, 504.			
3 Показатели по пунктам 4, 5, 6, 7, 8 факультативны до 01.08.2017г. и не являются браковочными; определение обязательно на предприятии-изготовителе для набора статистических данных.			