

Lexan 241R литевой поликарбонат общего назначения

<b>Типичные свойства <sup>(1)</sup></b>			
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Растягивающее напряжение, YLD, тип I, 50 мм / мин	630	кгс / см <sup>2</sup>	ASTM D 638
Растягивающее напряжение, BRK, тип I, 50 мм / мин	700	кгс / см <sup>2</sup>	ASTM D 638
Относительная деформация растяжения, YLD, тип I, 50 мм / мин	7	%	ASTM D 638
Относительная деформация растяжения, BRK, тип I, 50 мм / мин	130	%	ASTM D 638
Изгибная Стресс, YLD, 1,3 мм / мин, продолжительность 50 мм	980	кгс / см <sup>2</sup>	ASTM D 790
Модуль упругости при изгибе, 1,3 мм / мин, продолжительность 50 мм	23900	кгс / см <sup>2</sup>	ASTM D 790
Твердость, Роквелла М	70	-	ASTM D 785
Твердость, Роквелла R	118	-	ASTM D 785
Табер истиранию, CS-17, 1 кг	10	мг / 1000су	ASTM D 1044
<b>ВЛИЯНИЕ</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Воздействие Изода, без надреза, 23 ° С	326	см-кгс / см	ASTM D 4812
Изод Воздействие, надрез, 23 ° С	81	см-кгс / см	ASTM D 256
Прочность при ударе, тип S	589	см-кгс / см	ASTM D 1822
Падение падающего груза (D 3029), 23 ° С	1728	см-кг	ASTM D 3029
Instrumented Энергия удара @ пик, 23 ° С	650	см-кг	ASTM D 3763
<b>ТЕПЛОВОЙ</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Температура размягчения по Вика, Частота В / 50	154	° С	ASTM D 1525
ТТД, 0,45 МПа, 6,4 мм, неотожженного	137	° С	ASTM D 648
ТТД, 1,82 МПа, 6,4 мм, неотожженного	132	° С	ASTM D 648
КТР, от -40 ° С до 95 ° С, поток	6.84E-05	1 / ° С	ASTM E 831
Удельная теплоемкость	1,25	Дж / G- ° С	ASTM C 351
Теплопроводность	0,27	Вт / м- ° С	ASTM C 177
Относительная Temp Index, Elec	130	° С	UL 746B
Относительная Temp Индекс Мех ж / воздействия	130	° С	UL 746B
Относительная Temp Index, Мех без воздействия	130	° С	UL 746B
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Удельный вес	1.2	-	ASTM D 792
удельный объем	0,83	см <sup>3</sup> / г	ASTM D 792
плотность	1,19	г / см	ASTM D 792
Поглощение воды, 24 часа	0,15	%	ASTM D 570
Водопоглощение, равновесие, 23С	0,35	%	ASTM D 570
Поглощение воды, равновесие, 100 ° С	0,58	%	ASTM D 570
Плесень Усадка, поток, 3,2 мм (5)	0,5 - 0,7	%	Метод SABIC
Скорость течения расплава, 300 ° С / 1,2 кг	10,5	г / 10 мин	ASTM D 1238
<b>ОПТИЧЕСКИЙ</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Светопропускание, 2,54 мм	88	%	ASTM D 1003
Мутность, 2,54 мм	1	%	ASTM D 1003
Показатель преломления	1,586	-	ASTM D 542
<b>ЭЛЕКТРОТЕХНИКА</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Объемное сопротивление	> 1.E + 17	Ом-см	ASTM D 257
Диэлектрическая прочность, в воздухе, 3,2 мм	14,9	кВ / мм	ASTM D 149
Относительная диэлектрическая проницаемость, 50/60 Гц	3,17	-	ASTM D 150
Относительная диэлектрическая проницаемость, 1 МГц	2,96	-	ASTM D 150
Коэффициент затухания, 50/60 Гц	0,0009	-	ASTM D 150
Коэффициент рассеяния, 1 МГц	0,01	-	ASTM D 150
Горячий Провод зажигания {ПЛК}	2	PLC код	UL 746A

Скорость дорожки высокого напряжения дуги {PLC}	2	PLC код	UL 746A
Высокий Ампер дуга IGN, поверхность {ПЛК}	1	PLC код	UL 746A
Сравнительный индекс слежения (UL) {} ПЛК	2	PLC код	UL 746A
<b>ПЛАМЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>стандарт</b>
Признано UL, 94V-2 пламени Class Рейтинг (3)	1,09	мм	UL 94
Признано UL, 94V-0 Flame Class Рейтинг (3)	5,99	мм	UL 94
УФ-свет, под воздействие воды / погружение	F2	-	UL 746C

#### переработка

параметр		
Литье под давлением	Показатель	Ед. изм
Температура сушки	120	° С
Время сушки	3 - 4	часов
Время высыхания (накопительное)	48	часов
Максимальное содержание влаги	0.02	%
Температура расплава	295 - 315	° С
Форсунка температуры	290 - 310	° С
Фронт - Зона 3 Температура	295 - 315	° С
Ближний - Зона 2 Температура	280 - 305	° С
Задняя - Зона 1 Температура	270 - 295	° С
температура пресс-формы	70 - 95	° С
Обратное давление	0,3 - 0,7	МПа
Скорость вращения шнека	40 - 70	оборотов в минуту
Выстрел в цилиндр Размер	40 - 60	%
Vent Глубина	0,025 - 0,076	мм